



Multirock

OPIS PROIZVODA

Komprimirane višenamjenske ploče od kamene vune za izolaciju potkrovlja, pregradnih zidova i spuštenih stropova.



PRIMJENA

ROCKWOOL Multirock preporučuje se za primjenu u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim stropovima i oblozi zidova kod izolacije zidova s unutrašnje strane. Multirock se isporučuje u novom "Slim pack" pakiranju. Novom tehnologijom komprimiranja paket ima više ploča, odnosno i do 60% više m². Na novu paletu stane čak i više od duplo izolacijske površine u odnosu na standardnu.



Multirock

SWOJSTVA

- u potpunosti negoriv materijal - reakcije na požar razreda A1
- zvučno izolacijska svojstva
- odlična toplinsko izolacijska svojstva - mala vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti (λ)
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska neutralnost



NOVE DIMENZIJE PROIZVODA - Multirock širine 625mm

Debljina (mm)	50	70	100
Dužina x širina (mm)	1200 x 625		
m ² / pakiranje	11,25	7,50	6,00
m ² / paleta	360,00	240,00	192,00

Proizvodi se isporučuju u paketima na drvenim paletama dimenzija 2400x1200x2605 mm, zaštićeni PE folijom.

DIMENZIJE PROIZVODA I PODACI O PAKIRANJU

Debljina (mm)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160
Dužina x širina (mm)	1200 x 600										
m ² / pakiranje	12,96	10,80	8,64	7,20	5,76	5,76	5,76	4,32	3,60	3,60	2,88
m ² / paleta	414,72	345,60	276,48	230,40	184,32	184,32	184,32	138,24	115,20	115,20	92,16

Proizvodi se isporučuju u paketima na drvenim paletama dimenzija 2400x1200x2505 mm, zaštićeni PE folijom.

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrijednost	Jedinica mjere	Norma
Reakcija na požar	-	A1	-	HRN EN 13501-1
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,037	W/mK	HRN EN 12667
Paropropusnost	μ	1,0	-	HRN EN 12086
Tolerancija debljine	T2	-5 +15	mm	HRN EN 823
Kratkotrajna vodoupojnost	WS	≤ 1,0	kg/m ²	HRN EN 1609
Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	≤ 3,0	kg/m ²	HRN EN 12087
Točka tališta	Tt	> 1000	°C	HRN DIN 4102
Potvrda sukladnosti	IGH potvrda sukladnosti 1/05-ZGP-998			
Ključ za obilježavanje	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			

ROCKWOOL Adriatic d.o.o.

Sjedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan 1, HR - 52333 Potpićan
 Ured prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
 Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151
 info@rockwool.hr
 www.rockwool.hr

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda mjerodavna u vrijeme tiskanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvijek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinuirano radimo na razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promjene pojedinih vrijednosti bez prethodne najave.